



GRAN PODER DE ANCLAJE



FLEXIBLE



RESISTE BAJAS TEMPERATURAS



LISTO PARA USAR



COLOR INDICATIVO DE APLICACIÓN



Anclaflex Base Mordiente Flex es un promotor de adherencia listo para usar desarrollado a base de polímeros elásticos y áridos seleccionados de gran resistencia a los álcalis. Su película rugosa le confiere un excelente poder de anclaje. Está especialmente formulado para soportes de baja absorción y es ideal para aplicar en pisos, paredes, cielorrasos y bajo escaleras, facilitando el anclaje de morteros proyectables, yeso, etc. Flexible a temperaturas cercanas a 0°C, acompaña pequeños movimientos estructurales. Su tono rosado facilita la comprobación de su aplicación en obra.

USOS

Apto para uso interior y exterior. Recomendado para Hormigón, Mampostería, Bloques HCCA, superficies poco porosas o de baja absorción (cerámicos, porcelanatos, azulejos, venecitas).

Uso previo a la aplicación del revestimiento de terminación como ser morteros base yeso o cementicios.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, que impida la correcta aplicación. De existir formaciones de hongos o algas: Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. En revoques cementicios nuevos: dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

FORMA DE APLICACIÓN

Homogeneizar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Extender uniformemente una mano de **Anclaflex Base mordiente Flex** sobre la superficie con Rodillo de pelo medio, corto, brocha o pinceleta.

Puede aplicarse con soplete tipo tolva y repasar con rodillo para unificar la textura. El producto no requiere dilución.

Antes del secado final, proceder con la aplicación del mortero o yeso.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



RODILLO



BROCHA O PINCELETA



SOPLITE TOLVA

Utilizar elementos de protección recomendados.



LIMPIEZA

Limpiar las herramientas con agua antes que el producto seque.

RENDIMIENTO TEÓRICO*

0,2 A 0,3 KG/M² POR MANO

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO**

3 A 4 HS AL TACTO

(**)La apreciación de taking residual es propia del producto y puede perdurar varios días. Se recomienda la aplicación del mortero antes del secado final.

COLOR



ROSADO

PRESENTACIONES



5,2 KILOS



13 KILOS



26 KILOS



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en

ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)
CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar