


**Premium**

**REEMPLAZA EL REVOQUE FINO**

**APLICACIÓN A RODILLO**

**LISTO PARA USAR**

**USO INTERIOR / EXTERIOR**


**Rustiflex** es un revestimiento acrílico texturado a rodillo, de delicada textura, que al secar forma una película hidrorrepelente que actúa como barrera protectora contra el paso del agua, de excelente flexibilidad, adherencia, resistencia a los rayos UV y agentes climáticos. En obra nueva o a refaccionar, reemplaza al revoque fino y a la pintura en un solo paso, logrando un importante ahorro de materiales y mano de obra.

### USOS

Apto para uso interior y exterior. Por su excelente adherencia admite su aplicación directamente sobre grueso fratasado, revoque fino, placa de roca de yeso, hormigón, madera, bloque de hormigón celular curado (H.C.C.A), Sistema E.I.F.S., bloque de hormigón, chapa metálica tratada previamente con pintura anticorrosiva.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, para evitar que el revestimiento copie imperfecciones del soporte. **De existir formaciones de hongos o algas:** Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En revoques cementicios nuevos:** dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. **En superficies con algún tratamiento previo:** se aconseja aplicar siempre una mano previa de **Anclaflex Sellador Fijador**, según forma de aplicación recomendada. **Sobre hierro sin protección:** dar una mano previa de antióxido. **En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A.):** para su mejor rendimiento y facilitar la distribución del producto se aconseja aplicar una mano previa de **Anclaflex Base Coat** teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas.

### FORMA DE APLICACIÓN

Es recomendable realizar paños completos para eliminar empalmes. En paños grandes es ideal recurrir a la ejecución de cortes de buñas sobre el revoque. **Rustiflex, revestimiento acrílico texturado**, puede ser aplicado con rodillo de lana de pelo corto, pincel o pinceleta, o bien con soplete tolva. No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad, en ese caso debe repararse primero la problemática existente. **Aplicación con rodillo de lana de pelo corto:** Aplicar una primera mano de imprimación diluyendo 1 parte de **Rustiflex, revestimiento acrílico texturado a rodillo**, con 1/4 parte de agua limpia, o bien aplicar una mano previa de **Fondoflex, Fondo color para revestimientos texturados**, del mismo tono que el elegido como terminación. Dejar secar y aplicar dos manos más de **Rustiflex, revestimiento acrílico texturado a rodillo**, sin diluir, respetando el tiempo

de secado entre manos y evitando superponer los empalmes. El producto se presenta listo para usar. Tener en cuenta que **Rustiflex, revestimiento acrílico texturado a rodillo**, no es una pintura, por este motivo, recomendamos realizar con el rodillo pasadas cortas y cruzadas, procurando una carga uniforme del producto sobre el soporte. Una vez realizado esto, para lograr la textura, pasar el rodillo, sin cargar, con movimientos rectos descendentes. **Aplicación con soplete tolva:** Aplicar una primera mano de imprimación diluyendo 1 parte de **Rustiflex, revestimiento acrílico texturado**, con 1/4 parte de agua limpia, o bien aplicar una mano previa de **Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados**, del mismo tono elegido como terminación. Luego aplicar una o dos manos de **Rustiflex, revestimiento acrílico texturado**, sin diluir. Se recomienda para su aplicación utilizar un pico de 1 a 2 mm de diámetro.

### DATOS ÚTILES

#### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS


**RODILLO**

**PINCELETA**

**SOPLETE TOLVA**

Utilizar elementos de protección recomendados.



### RENDIMIENTO TEÓRICO\*

**1 - 1.2 KG/M<sup>2</sup> IMPRIMACIÓN + 2 MANOS**

(\*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

### TIEMPO DE SECADO\*\*

**2 A 4 HORAS AL TACTO**

(\*\*)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

### PRESENTACIONES


**5 KILOS**

**25 KILOS**

**250 KILOS**

### ALMACENAMIENTO

**24 meses** en su envase original y al resguardo de la intemperie o condiciones climáticas extremas.

**18 COLORES DE LÍNEA - CATÁLOGO ANCLACOLOR INSPIRACIONES**



**SIST. TINTOMÉTRICO ANCLACOLOR 600 COLORES - BAJO PEDIDO**

\*Los colores expresados son de referencia, pueden diferir respecto al producto real. Recomendamos apreciar el color físico en muestras aplicadas disponibles en puntos de venta.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

**PRECAUCIONES** // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

**SEGURIDAD Y AMBIENTE** // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

**PRIMEROS AUXILIOS** // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

**ECO CONCIENCIA** // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

**CALIDAD ANCLAFLEX** // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . [www.anclaflex.com.ar](http://www.anclaflex.com.ar)